



NEU KALISS SPEZIALPAPIER

DATENBLATT

DATA SHEET

TV150-572

Tapetenvlies			nonwoven for wallcoverings					
150,0 340	g/m² µm	DIN EN ISO 536 DIN EN ISO 534	flächenbezogene Masse Dicke		grammage thickness			
115,0 55,0 700 65,0	N/15 mm N/15 mm mN N/15 mm	DIN EN ISO 1924/2 DIN EN ISO 1924/2 DIN 53121 DIN EN ISO 1924/2	Bruchkraft, längs Bruchkraft, quer Biegesteifigkeit, längs Nassbruchkraft, längs		tensile strength, dry, md tensile strength, dry, cd bending stiffness, md tensile strength, wet, md			
0,27 65 >300 20	% l/m²s s g/m²	Emtec WSD 02* DIN EN ISO 9237 WS 002 WS 013	Nassdehnung, quer Luftdurchlässigkeit Tropfenprobe Wasseraufnahme Cobb		expansion, wet, cd air permeability waterdrop test waterabsorption			
83,0 86,0	% %	DIN 53145 DIN 53146	Reflexionsfaktor (RZ) Opazität		reflectance factor opacity			
Besonderheiten					specifics			
- hohe Dimensionsstabilität - hohes Volumen - Airlessverfahren ²			- high dimensional stability - high volume - airless procedure ²					
Umweltfaktoren		environmental aspects / consumption						
8 700 260	m³/t kW/t m³/t	Wasserverbrauch Stromverbrauch Gasverbrauch	water electricity gas	D, E	Zellstoffherkunft		cellulose origin	
500 30	kg/t kg/t	CO₂ Emission Abfallentsorgung	air emission solid waste	0,25 470	mg/l mg/l	AOX CSB	AOX COD values	

Alle Angaben sind Mittelwerte geprüft bei Normklima 23°C/50% r.F. und stellen keine Spezifikationswerte dar. Die angegebenen Daten entheben den Anwender nicht von eigenen Laboruntersuchungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. *dynamische Dehnungsmessung

² Bei der Verwendung von Airless Farbsprühsystemen muss folgendes beachtet werden. Decke und alle Wände müssen umgehend hintereinander gesprüht und die Farbe mit einer kurzflorigen Farbrolle verteilt bzw. nachgerollt werden. Es darf nicht zu Sprühnebel kommen, was die Fasern manifestiert und zu einer verstärkten fasrigen Oberfläche führen kann. In diesem Fall kann vor dem zweiten Anstrich die Oberfläche kurz angeschliffen werden.

These values are general manufacturing averages (67°F/50% r.h.) and do not form a specification. The above data does not relieve the user from carrying out tests himself. A legally binding assurance of specific properties for specific application purposes cannot be given. *dynamic test method

² When using airless application system please consider the following: ceiling and walls must be sprayed successively and paint spread with a short-pile roller. Overspray should be avoided at any time as it can lead to embedding of fibers and a fibrous surface. If so, surface must be sanded down prior to application of the second coat of paint.

Erstellt durch drawn up by

Richard Proksch

Produktionswerk production site

- ☒ Neu Kaliss
☐ Neukölln

Ansprechpartner contact

Herr John Paul Fender
Fon +49 (0) 171 6413298

NKS, 02.06.2023

John-Paul.Fender@nkpaper.com